

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO					
Nombre del Producto	Película de nylon de alta barrera asimétrica.				
Estructura del producto	PA/PE/PA/EVOH/PA/PE		PA20%	EVOH 8%	
Proyecto de prueba		Unidad de medida	Método de Prueba	Especificaciones	
Desviación del ancho	mm		ISO4592	0~+3mm	
Espesor	Promedio		ISO4593	50um±3%	
	Límite			50um±8%	
Fuerza de tensión	MD	Mpa	GB/T1040.3-2006	≥25	
	TD			≥25	
Elongación en rotura	MD	%		≥350	
	TD			≥400	
Fuerza de sellado	MD	N/15mm		QB/T2358-1998	≥16
Desprendimiento intermedio	N			GB/T8808-1988	≥7
Opacidad	%		GB/T2410-2008	≤15	
C.O.F.	US	pulgadas/pulgadas	GB/T10006-1988	≤0.6	
	UD	pulgadas/pulgadas		≤0.6	
OTR (at 23°C, Dry, 1atm)		cm ³ /m ² *24h	GB/T1038-2000	≤4	
Parámetro de apariencia	No.	Ítem	Descripción		
	1	Arrugas	Se permiten ligeras arrugas intermitentes.		
	2	Líneas y burbujas	Aceptable si no hay fallo de uso y funciones.		
	3	Rasguños y sobrecalentamiento	No se permiten		
	4	Pegado de la película y división de la capa	No se permiten		
	5	Materias extrañas, olores, manchas y aceite	No se permiten		
	6	Área de sellado	Sin sello insuficiente, plano y sin burbujas.		
Requisitos adicionales	Otros requisitos relevantes de referencia estándar: GB / T 28117-2011. Esta norma se aplica a algunos de nuestros productos.				